YUPLENE® R392Y

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE R392Y یک پروپیلن تصادفی برای قالب‌گیری تزریقی است. این ماده دارای استحکام ضربه بالا و شفافیت عالی است. از آنجا که خواص جریان عالی آن، آن را برای انواع لوازم خانگی بزرگ و محصولات دیواره نازک مناسب می‌سازد. می‌توان از آن برای بسته‌بندی مواد غذایی، ظروف بسته‌بندی و انواع لوازم خانگی استفاده کرد. YUPLENE R392Y با مقررات FDA در CFR 21 177.1520 و CFR 178.2010 21 برای مواد بسته‌بندی غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	ظروف	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
	قطعات شفاف یا نیمه شفاف	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA 21 CFR 177.1520 FDA 21 CFR 178.2010	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	75 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	80	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	34 J/m	0.6368 ft·lb/in	ASTM D256

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	104 C°	219.2 F°	ASTM D648
			ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 128	F° 262.4	

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.