YUPLENE® R930Y

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE R930Y یک کوپلیمر تصادفی پروپیلن هسته‌دار است که برای ورق طراحی شده است. YUPLENE R930Y چندین ویژگی از جمله شفافیت بالا، استحکام ضربه بالا و قابلیت پردازش بالا را ارائه می‌دهد که همه اینها YUPLENE R930Y را برای کاربرد ورق شفاف با مقاومت بالا در برابر ضربه مناسب می‌سازد. YUPLENE R930Y با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	هسته‌ای	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	ورق شفاف	-	-
	ورق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	60.0 cm	-	Internal Method
سختی Rockwell	88	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	31.4 MPa	4554.19 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	98 J/m	1.84 ft·lb/in	ASTM D256

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	90 C°	194.0 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.