

BRALEN® FB 03-53

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BRALEN FB 03-53 یک گرید فیلم از پلی اتیلن با چگالی کم حاوی تثبیت کننده های UV است. کاربردها BRALEN FB 03-53 برای تولید فیلم های فنی و شرینگ بسته بندی طراحی شده است، به ویژه در مواردی که مقاومت در برابر آب و هوا خوب مورد نیاز است. فیلم ها با خواص مکانیکی بسیار خوب مشخص می شوند. فیلم ها برای استفاده در کشاورزی کاربردهای معمولی هستند. BRALEN FB 03-53 برای کاربردهای تماس با مواد غذایی توصیه نمی شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا چگالی پایین مواد قابل بازیافت	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی فیلم پوشش جمع شونده	- - -	- - -
اشکال	پلت ها	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.919	-	ISO 1183/C
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.35	-	ISO 1133
سختی Shore	45	-	ISO 868
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 70	mil 2.76	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	0.07 تا 0.25 میلی متر	-	-
استحکام کششی	MPa 24.0	psi 3480.91	ISO 527-3
	MPa 22.0	psi 3190.84	-
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ISO 527-3
	% 500	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 300	oz 10.58	ISO 7765-1/A
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم شوندگی Vicat	C° 97.0	F° 206.6	ISO 306/A50

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 210 °C 170	F° 410.0 - 338.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.