

## BRALEN® FB 08-65

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BRALEN FB 08-65 یک گرید فیلم از پلی اتیلن با چگالی پایین است که حاوی اروکامید به عنوان عامل لغزنده است. کاربردها: BRALEN FB 08-65 برای تولید فیلم‌های جمع‌شونده، فنی و سایر فیلم‌های بسته‌بندی طراحی شده است. این گرید همچنین می‌تواند برای تولید کیسه‌های حمل و نقل استفاده شود. ضخامت فیلم توصیه شده 0.04 - 0.10 میلی‌متر است. BRALEN FB 08-65 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	لغزش اروسامید (400 ppm)	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا چگالی پایین کم تا هیچ مهاجرت مواد قابل بازیافت لغزش	-	-
کاربردها	کیسه‌ها فیلم بسته‌بندی پوشش جمع‌شونده	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.918	-	ISO 1183/C
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.80	-	ISO 1133
سختی Shore	42	-	ISO 868

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 40	mil 1.57	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	0.04 تا 0.1 میلی‌متر	-	-
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ISO 527-3
	MPa 20.0	psi 2900.76	-
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ISO 527-3
	% 500	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 170	oz 6.0	ISO 7765-1/A

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 96.0	F° 204.8	ISO 306/A50

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کدورت (Haze)	% 12	-	ISO 14782	

اطلاعات فرآیند	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	to 200 °C 170	F° 392.0 - 338.0	-	

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.