

## BRALEN® FB 2-30

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BRALEN FB 2-30 یک گرید فیلم از پلی اتیلن با چگالی کم است. حاوی مواد لغزنده کننده، ضد چسبندگی، ضد الکتریسیته ساکن و آنتی اکسیدان است. کاربردها BRALEN FB 2-30 برای تولید فیلم های لغزنده نازک برای بسته بندی اتوماتیک طراحی شده است. ضخامت فیلم توصیه شده برای این گرید 0.025 - 0.06 میلی متر است. BRALEN FB 2-30 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (ppm 1000) آنتی اکسیدان آنتی استاتیک لغزش (ppm 600)	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ آنتی اکسیدان آنتی استاتیک قابل قبول برای تماس با غذا چگالی پایین مواد قابل بازیافت لغزش	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	فیلم بسته بندی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.919	-	ISO 1183/C
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0	-	ISO 1133
سختی Shore	43	-	ISO 868
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 40	mil 1.57	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	to 0.06 0.025	-	-
استحکام کششی	MPa 22.0 MPa 19.0	psi 3190.84 psi 2755.72	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 300 % 500	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ISO 7765-1/A
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم شونده گی Vicat	C° 96.0	F° 204.8	ISO 306/A50

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کدورت (Haze)	% 9.0	-	ISO 14782	

اطلاعات فرآیند	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	to 165 °C 150	F° 329.0 - 302.0	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
sales@su-jiao.com	مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
www.polymersdata.com	ایمیل:
+86-134-2475-5533	وبسایت:
	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.