

BRALEN® FB 3-33

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BRALEN FB 3-33 یک گرید فیلم از پلی اتیلن با چگالی کم است. حاوی مواد لغزنده کننده، ضد چسبندگی، ضد الکتریسیته ساکن و آنتی اکسیدان است. کاربردها BRALEN FB 3-33 برای تولید فیلم های لغزنده نازک برای بسته بندی اتوماتیک طراحی شده است. ضخامت فیلم توصیه شده برای این گرید 0.02 - 0.06 میلی متر است. BRALEN FB 3-33 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (ppm 1000) آنتی اکسیدان آنتی استاتیک لغزش (ppm 600)	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ آنتی اکسیدان آنتی استاتیک قابل قبول برای تماس با غذا لغزش	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم بسته بندی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.919	-	ISO 1183/C
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.9	-	ISO 1133
سختی Shore	42	-	ISO 868
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 40	mil 1.57	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	0.02 تا 0.06 میلی متر	-	-
استحکام کششی	MPa 21.0 MPa 16.0	psi 3045.8 psi 2320.61	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 300 % 500	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 90	oz 3.17	ISO 7765-1/A
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم شونده Vicat	C° 94.0	F° 201.2	ISO 306/A50

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کدورت (Haze)	% 8.0	-	ISO 14782	

اطلاعات فرآیند	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	to 165 °C 150	F° 329.0 - 302.0	-	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.