

BRALEN® RB 03-23

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BRALEN RB 03-23 یک گرید پلی اتیلن با چگالی کم با کاربرد عمومی است. با مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی و خواص مکانیکی بسیار خوب مشخص می شود. این گرید فاقد افزودنی است. کاربردها BRALEN RB 03-23 برای تولید فیلم های سنگین و شریک با ضخامت 0.07 - 0.25 میلی متر طراحی شده است. برای قالب گیری دمشی ظروف مختلف، لوله ها، اکستروژن ورق ها و پروفیل ها و همچنین برای قالب گیری تزریقی مناسب است. برای تولید اسباب بازی مناسب است. BRALEN RB 03-23 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. این گرید برای تولید بسته بندی دارویی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	بدون افزودنی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	(ESCR)	-	-
	چگالی پایین	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-

کاربردها

-
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای دممش گیری	-	-
	ظروف	-	-
	فیلم	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	لوله کشی	-	-
	پروفایل ها	-	-
	ورق	-	-
	پوشش جمع شونده	-	-
	اسباب بازی ها	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	دممش گیری	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.919	-	ISO 1183/C
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.35	-	ISO 1133
سختی Shore	47	-	ISO 868
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 70	mil 2.76	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	0.07 تا 0.25 میلی متر	-	-
استحکام کششی			ISO 527-3
	MPa 24.0	psi 3480.91	-
	MPa 22.0	psi 3190.84	-

مکانیکی			
روشن تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-3	-		ازدیاد طول کششی
-	-	% 400	
-	-	% 500	
ISO 7765-1/A	oz 10.58	g 300	ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)
حرارتی			
روشن تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A50	F° 206.6	C° 97.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
نوری			
روشن تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 14782	-	% 18	کدورت (Haze)
اطلاعات فرآیند			
روشن تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 410.0 - 338.0	to 210 °C 170	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.