

BRALEN® RB 2-62

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BRALEN RB 2-62 یک گرید پلی اتیلن با چگالی کم با کاربرد عمومی است. این گرید فاقد افزودنی است. کاربردها BRALEN RB 2-62 برای قالب گیری دمشی ظروف کوچک (تا 2000 میلی لیتر)، اکستروژن لوله با قطرهای کوچک، ورق ها و پروفیل ها، قالب گیری تزریقی و برای تولید ورق ها و پروفیل های فوم دار طراحی شده است. برای تولید اسباب بازی مناسب است. این گرید برای استفاده به عنوان لایه داخلی لوله های موجدار HDPE مناسب است. BRALEN RB 2-62 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. این گرید برای تولید بسته بندی دارویی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	چگالی پایین	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش گیری	-	-
	ظروف	-	-
	لوله موجدار	-	-
	فوم	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	عمومی (هدف)	-	-
	ورق میکروفوم شده	-	-
	بسته بندی دارویی	-	-
	لوله کشی	-	-
	پروفایل ها	-	-
	ورق	-	-
	اسباب بازی ها	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	پردازش فوم	-	-
	قالب گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.918	-	ISO 1183/C
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0	-	ISO 1133
سختی Shore	45	-	ISO 868
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 13.0	psi 1885.49	ISO 527-2
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم شونده گی Vicat	C° 95.0	F° 203.0	ISO 306/A50

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 165 °C 150	F° 329.0 - 302.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.