EZ-Spray® 35

تولیدکننده	Smooth-On, Inc	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EZ~Spray® 35 یک لاستیک سیلیکونی با درمان پلاتینی است که به طور خاص برای اسپری کردن از طریق سیستم کارتریج EZ~Spray® Junior توسعه یافته است. با حداقل یا بدون آماده‌سازی سطح، EZ~Spray® 35 می‌تواند بر روی سطوح عمودی اسپری شود تا قالب‌های لاستیکی سریع برای سطوح بزرگ ایجاد کند. پس از رسیدن به ضخامت مناسب، EZ~Spray® 35 در 1 ساعت با انقباض ناچیز به یک لاستیک قالب بادوام برای ریخته‌گری رزین‌های تولیدی، فوم‌ها، بتن، گچ و سایر مواد تبدیل می‌شود. کاربرد یک پوسته پشتیبانی با اسپری کردن پلاستیک EZ~Spray® Smooth-On بر روی قالب لاستیکی پس از اینکه به طور کامل درمان شده است، انجام می‌شود. قبل از اسپری کردن، دفترچه راهنمای EZ~Spray® Junior را بخوانید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم کاهش پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	بنفش	-	-
روش فرآیند	اسپری کردن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.15 g/cm³	-	ASTM D1475
حجم مخصوص	0.871 cm³/g	-	ASTM D1475
ویسکوزیته	قابل اسپری	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	35	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت اختلاط	1A:1B به حجم	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	1.5 min	-	ASTM D2471
زمان خروج از قالب	60 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.38 MPa	490.23 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	420 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	17.5 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.