EZ-Spray® 45

تولیدکننده	Smooth-On, Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EZ~Spray® 45 یک لاستیک پلی یورتان برای اسپری کردن از طریق سیستم کارتریج EZ~Spray® Junior است. قبل از اسپری کردن این محصول به راهنمای EZ~Spray® Junior مراجعه کنید. EZ~Spray® 45 می‌تواند بر روی سطوح عمودی برای ساخت قالب‌ها اسپری شود یا برای ساخت قالب‌های سریع با مساحت‌های بزرگ مناسب است. پس از رسیدن به ضخامت مناسب، EZ~Spray® 45 در طول شب با انقباض ناچیز به یک لاستیک قالب بادوام سخت می‌شود. اعمال یک پوسته پشتیبانی با اسپری کردن پلاستیک EZ~Spray® Smooth-On بر روی قالب لاستیکی پس از اینکه کاملاً سخت شده است، انجام می‌شود. EZ~Spray® 45 برای ریختن انواع مواد از جمله موم، گچ، اورتان یا رزین‌های اپوکسی، بتن و غیره مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم کاهش پایین	- -	- -
کاربردها	مواد مدل‌سازی	-	-
شکل ظاهری	آبی روشن	-	-
روش فرآیند	اسپری کردن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 g/cm³	-	ASTM D1475
حجم مخصوص	0.975 cm³/g	-	ASTM D1475
ویسکوزیته	قابل اسپری	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	45	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت اختلاط	1A:1B به حجم	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 min	-	ASTM D1475
زمان خروج از قالب	960 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.52 MPa	510.53 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	17.5 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.