Vytaflex® 20

تولیدکننده	Smooth-On, Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

با استفاده از فناوری انحصاری "V-Polymer®" شرکت Smooth-On، لاستیک‌های اورتان VytaFlex® خواص فیزیکی و عملکردی برتری را برای ریخته‌گری بتن ارائه می‌دهند. اورتان‌های VytaFlex® در سختی‌های 10A، 20A، 30A، 40A، 50A و 60A Shore موجود هستند و دارای نسبت اختلاط حجمی مناسب یک به یک هستند. گاززدایی خلاء ضروری نیست و لاستیک‌های VytaFlex® با انقباض ناچیز به یک لاستیک بادوام تبدیل می‌شوند که در تولید ماندگار خواهد بود. لاستیک‌های قالب VytaFlex® به ویژه برای ریخته‌گری بتن رنگدانه‌دار/رنگی به خوبی کار می‌کنند. قالب‌های ساخته شده با اورتان‌های سری VytaFlex® ریخته‌گری‌های رنگی دقیق و یکنواختی را ارائه می‌دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم کاهش پایین	- -	- -
کاربردها	مواد مدل‌سازی	-	-
شکل ظاهری	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.998 g/cm³	-	ASTM D1475
حجم مخصوص	1.00 cm³/g	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
سختی دورومتر	20	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت اختلاط	1:1 به وزن	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	30 min	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	1000 cP	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	960 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	0.345 MPa	50.04 psi	ASTM D412
استحکام کششی	1.38 MPa	200.15 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	10.5 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.