Vytaflex® 60

تولیدکننده	Smooth-On, Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

با استفاده از فناوری منحصر به فرد "Smooth-On V-Polymer®"، لاستیک‌های اورتان VytaFlex® خواص فیزیکی و عملکردی برتری برای ریخته‌گری بتن ارائه می‌دهند. لاستیک‌های VytaFlex® در سختی‌های Shore 10A، 20A، 30A، 40A، 50A و 60A موجود هستند و نسبت‌های مخلوط یک به یک بر اساس حجم را ارائه می‌دهند. از تخلیه وکیوم لازم نیست و لاستیک‌های VytaFlex® با انقباض ناچیز به لاستیک بادوامی که در تولید باقی می‌ماند، سخت می‌شوند. لاستیک‌های قالب VytaFlex® به‌ویژه برای ریخته‌گری بتن رنگی/پیگمنت شده بسیار مناسب هستند. قالب‌های ساخته شده با لاستیک‌های سری VytaFlex® ریخته‌گری‌های رنگی دقیق و یکنواختی را ارائه می‌دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم کاهش پایین	- -	- -
کاربردها	مواد مدل‌سازی	-	-
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D1475
حجم مخصوص	0.961 cm³/g	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت اختلاط	1:1 به وزن	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	60 min	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	2000 cP	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	960 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.07 MPa	300.23 psi	ASTM D412
استحکام کششی	6.07 MPa	880.38 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	480 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	23.8 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.