# Encapso® K

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Smooth-On, Inc | **دسته بندی** | Rubber |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Encapso® K یک لاستیک کپسوله کننده شفاف مانند آب است و برای انواع کاربردهای کپسوله سازی و نمایش ایده آل است. Encapso® K چگونه کار می کند؟ - دو مایع شفاف (قسمت A و قسمت B) به مقدار مساوی با هم مخلوط می شوند. سپس مخلوط در اطراف ساقه های گل مصنوعی یا روی یک جسم ریخته می شود. مخلوط در طول شب از مایع به لاستیک نرم جامد تبدیل می شود. پس از پخت، Encapso® K درست مانند آب به نظر می رسد و ماندگاری بالایی خواهد داشت. مزایای Encapso® K: غیر خطرناک - بدون مواد شیمیایی خطرناک لاستیک نرم و شفاف ماندگاری بالایی دارد استفاده آسان - دو مایع را به مقدار مساوی مخلوط کرده و بریزید مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش بدون ایجاد گرما یا بخارات خطرناک پخت می شود به حداقل رساندن به دام افتادن حباب ها کاملاً شفاف پخت می شود - درست مانند آب به نظر می رسد لاستیک پخت شده را می توان از جسم جدا کرد کاربردهای Encapso® K - این لاستیک برای کپسوله کردن ساقه های گل مصنوعی برای ایجاد نمایشگرهای گل ماندگار عالی است. همچنین می توانید Encapso® K را در اطراف تقریباً هر جسم بی جان بریزید تا برای نمایش کپسوله شود. همچنین می توانید انواع وسایل نمایش و اقلام جدید را ایجاد کنید. Encapso® K می تواند برای ایجاد جلوه های آب/حوضچه برای محیط های مدل در مقیاس کوچک استفاده شود. Encapso® K کاملاً پخت شده را نیز می توان خرد کرد تا شبیه شیشه شکسته، الماس یا یخ به نظر برسد. با رنگدانه های رنگ مایع Silc Pig® یا Ignite® به Encapso® K رنگ اضافه کنید.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مقاومت خوب در برابر UV<br>شفافیت بالا<br>نرم | -<br>-<br>- | |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **اشکال** | مایع | - | - |
| **روش فرآیند** | محصور کردن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.968 g/cm³ | - | ASTM D1475 |
| **حجم مخصوص** | 1.03 cm³/g | - | ASTM D1475 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.50 % | - | ASTM D2566 |
| **سختی دورومتر** | 20 | - | ASTM D2240 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نسبت اختلاط** | 1A:1B به حجم یا وزن | - | - |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | 60 min | - | ASTM D2471 |
| **ویسکوزیته مخلوط ترموست** | 500 cP | - | ASTM D2393 |
| **زمان خروج از قالب** | 1400 min | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.