# Forprene® 6NE001D50

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | SO.F.TER. SPA | **دسته بندی** | TPV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Forprene®6NE001D50 یک ماده لاستیک ولکانیزه ترموپلاستیک (TPV) است. این محصول در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین یا اروپا موجود است. روش پردازش: اکستروژن. ویژگی‌های اصلی Forprene®6NE001D50 عبارتند از: مطابقت با استاندارد REACH. حوزه‌های کاربردی معمول عبارتند از: کاربردهای صنعتی، کاربردهای ساختمانی، صنعت خودرو

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربرد صنعتی<br>زمینه کاربرد معماری<br>کاربرد در زمینه خودرو | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.940 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| سختی دورومتر | 51 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| تنش کششی | 10.9 MPa | 1580.91 psi | ASTM D412 |
| استحکام کششی | 22.5 MPa | 3263.36 psi | ASTM D412 |
| ازدیاد طول کششی | 720 % | - | ASTM D412 |
| استحکام پارگی | 83.0 kN/m | - | ASTM D624 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای خشک کردن | 80.0 C° | 176.0 F° | - |
| زمان خشک کردن | 3.0 hr | - | - |
| دمای منطقه ۱ سیلندر | 160 C° | 320.0 F° | - |
| دمای منطقه ۲ سیلندر | 170 C° | 338.0 F° | - |
| دمای منطقه ۳ سیلندر | 180 C° | 356.0 F° | - |
| دمای دای (قالب خروجی) | 170 C° | 338.0 F° | - |
| نامشخص | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.