# Forprene® 6NM001A45

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | SO.F.TER. SPA | **دسته بندی** | TPV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Forprene® 6NM001A45 یک ماده ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. برای قالب گیری تزریقی در اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی Forprene® 6NM001A45: مطابق با REACH. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی کاربردهای خودرو کاربردهای ساختمانی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | دستگاه‌ها<br>کاربردهای خودرویی<br>کاربردهای ساختمانی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.950 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| سختی دورومتر | 47 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set) | % 8 | - | ASTM D412 |
| تنش کششی | MPa 1.30 | psi 188.55 | ASTM D412 |
| استحکام کششی | MPa 3.70 | psi 536.64 | ASTM D412 |
| ازدیاد طول کششی | % 500 | - | ASTM D412 |
| استحکام پارگی | kN/m 17.0 | - | ASTM D624 |
| مانایی فشاری | % 36 | - | ASTM D395B |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای خشک کردن | C° 80.0 | F° 176.0 | - |
| زمان خشک کردن | hr 3.0 | - | - |
| دمای بخش عقب سیلندر | C° 150 | F° 302.0 | - |
| دمای بخش میانی سیلندر | C° 160 | F° 320.0 | - |
| دمای بخش جلوی سیلندر | C° 170 | F° 338.0 | - |
| دمای نازل | C° 175 | F° 347.0 | - |
| دمای قالب | 20.0 °C to 40.0 | 68.0 - F° 104.0 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.