Forprene® 6NM001A70

تولیدکننده	SO.F.TER. SPA	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Forprene® 6NM001A70 یک ماده ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. این ماده در اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی Forprene® 6NM001A70: سازگار با REACH. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی خودرو کاربردهای صنعتی کاربردهای آب بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی کاربردهای صنعتی مهر و موم‌ها	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	18 %	-	ASTM D412
تنش کششی	2.60 MPa	377.1 psi	ASTM D412
استحکام کششی	6.50 MPa	942.75 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	520 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	29.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	36 %	-	ASTM D395B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای نازل	185 C°	365.0 F°	-
دمای قالب	20.0 °C to 40.0	68.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.