Forprene® 6SD001A75

تولیدکننده	SO.F.TER. SPA	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Forprene® 6SD001A75 یک ماده ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. در اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی Forprene® 6SD001A75: مطابق با REACH.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	% 18	-	ASTM D412
تنش کششی	MPa 2.90	psi 420.61	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 6.30	psi 913.74	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 30.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 43	-	ASTM D395B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای نازل	C° 185	F° 365.0	-
دمای قالب	20.0 °C to 40.0	68.0 - F° 104.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.