Cogegum® GFR/380

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Cogegum® XLPO-HFFR - ترکیب مقاوم در برابر آتش و بدون هالوژن قابل اتصال عرضی. ترکیب پیوندی سیلان که با افزودن یک مستربچ کاتالیزور (روش Sioplas®) با رطوبت پخت می شود. این ماده از یک پایه پلی الفین تشکیل شده است که حاوی یک سیستم مقاوم در برابر آتش است که به کابل خواص خود خاموش شوندگی بدون تکامل اسیدهای هالوژنیدریک، گازهای سمی و خورنده و انتشار دود تیره می بخشد. این ماده با الزامات RoHS مطابقت دارد. استاندارد مطابق با EN50363-6 EM8, EM10; EN50264 EM101..EM104; IEC60092 SHF2; VDE 0266 .HXM1; VDE 0207 HM3; BS 7655 LRS1, SW3, SW4

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دود پایین	-	-
	سمیت پایین	-	-
	قابل پیوند	-	-
	مقاومت در برابر سوخت	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
	مقاومت در برابر شعله	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.59 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	Internal method
جذب آب	 3.79 /mg cm² 3.33 /mg cm²	- - -	IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	38	-	ISO 868

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست	 0.0 % 60 %	- - -	IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811
تست پرس گرم	%	-	IEC 60811
تست خمش (منهای ۴۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک‌خوردگی	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انتشار اسید حاوی هالوژن	%	-	GE
انرژی گرمای نهان	15.5 MJ/kg	-	ISO 1716
شاخص دما (احتراق)	300 C°	572.0 F°	NES 715
گازهای خورنده در گاز دودکش		- - -	IEC 60754-2 IEC 60754-2 IEC 60754-2
	µS/mm		
شاخص اکسیژن	38 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای رینگ	C°	-	-
دمای کلگی (Head Temperature)	C°	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	IEC 60811
ازدیاد طول کششی	180 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر خواص مکانیکی پس از تست پیری بمب هوا (۰.۵ مگاپاسکال)، ۱۲۷ درجه سانتی‌گراد، ۴۰ ساعت	-8 % 11 %	- - -	IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811
تغییرات در خواص مکانیکی پس از تست پیری در هوای داغ، ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد، ۱۶۸ ساعت	1 % -10 %	- - -	IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست غوطه‌وری در روغن IRM 902، ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد، ۱۶۸ ساعت	-18 % -22 %	- - -	IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811
تست غوطه‌وری در روغن IRM 903، ۷۰ درجه سانتی‌گراد، ۱۶۸ ساعت	-24 % -26 %	- - -	IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811
تست غوطه‌وری در محلول NaOH، ۲۳ درجه سانتی‌گراد، ۱۶۸ ساعت	-27 % -8 %	- - -	IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811
تست غوطه‌وری در اسید اگزالیک، ۲۳ درجه سانتی‌گراد، ۱۶۸ ساعت	-12 % 20 %	- - -	IEC 60811 IEC 60811

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			IEC 60811
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.