Halar® 3404DA

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	ECTFE
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Halar®3404DA یک فلورورزین پر شده، سفید صدفی، نیمه کریستالی و قابل پردازش مذاب است که به طور کامل الزامات مقررات افزودنی های غذایی قانون فدرال غذا، دارو و لوازم آرایشی 21 CFR 177.1380 (a)(4) را برآورده می کند. این به طور ویژه برای پوشش پودری ضد استاتیک استفاده می شود و می تواند به عنوان پرایمر، دو پرایمر یا پوشش رویی برای محصولات محافظ و ضد خوردگی استفاده شود. Halar®3404DA در نفوذپذیری بخار آب بهتر از Halar®6014 است. در عین حال، دارای خواص شیمیایی، الکتریکی و حرارتی خوبی است. علاوه بر این، پوشش Halar®3404DA نیز پرداخت و سختی سطح عالی را نشان می دهد. ویژگی های اصلی Halar®3404DA عبارتند از: برآورده کردن الزامات برای تماس با مواد غذایی مقاومت شیمیایی عالی - عملکرد حرارتی عالی مقاومت ایده آل در برابر نفوذپذیری مقاومت در برابر شعله عالی - ویژگی های سطح برجسته خالص

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	نیمه بلوری شدن	-	-
	خلوص بالا	-	-
	عملکرد الکتریکی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری حرارتی، خوب مطابقت با تماس غذایی سختی بالا ظاهر عالی	- - - -	- - -
کاربردها	کاربرد پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1380(a)(4)	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.68 g/cm³	-	ASTM D3275
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D3275
میانگین اندازه ذرات	28 µm	1.1 mil	Internal method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	242 C°	467.6 F°	ASTM D3275

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.