

## Algoflon® L206F

| PTFE                 | دسته بندی | Solvay Specialty Polymers | تولیدکننده |
|----------------------|-----------|---------------------------|------------|
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                         | فیلر       |

### توضیحات محصول

Algoflon® L206F یک پودر میکرونیزه سفید رنگ PTFE است که از پلیمریزاسیون پراکندگی تولید شده و شامل آگلومره‌های سست ذرات اولیه در اندازه زیر میکرون است. Algoflon® L206F را می‌توان با اعمال برش به اندازه ذرات زیر میکرون تجزیه کرد که باعث پراکندگی و توزیع بهتر ذرات PTFE در کاربرد می‌شود. Algoflon® L206F که برای استفاده در مهندسی بحرانی و الاستومرهای با کارایی بالا برای بهبود مقاومت در برابر سایش و پارگی طراحی شده است، در پوشش‌های با کارایی بالا نیز برای بهبود خواص نجسب، مقاومت در برابر خراش و سایش استفاده می‌شود. ویژگی‌های اصلی عبارتند از: بهبود روانکاری، افزایش مقاومت در برابر پارگی (گرم)، عمر خمشی بهتر، کاهش اصطکاک و سایش

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |             |               |         |
|---------------|-------------|---------------|---------|
| ویژگی         | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| کاربردها      | افزودنی     | -             | -       |
| شکل ظاهری     | سفید        | -             | -       |
| اشکال         | پودر        | -             | -       |

| فیزیکی              |                   |                |                 |
|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| ویژگی               | سیستم متریک       | سیستم ایمپریال | روش تست         |
| سطح ویژه            | m <sup>2</sup> /g | -              | Internal method |
| میانگین اندازه ذرات | μm 5.0            | mil 0.1969     | Internal method |
| چگالی حجمی          | g/l 325           | -              | ASTM D4895      |

| سایر       |             |                |         |
|------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی      | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| سایش روغنی | 1.50        | -              | NPIRI   |
| نامشخص     | -           | -              | -       |

| حرارتی       |             |                |            |
|--------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی        | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست    |
| دمای ذوب پیک | C°          | -              | ASTM D3418 |

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.