Diofan® B 203

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	PVDC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DIOFAN®A 036 یک لاتکس PVDC است، مناسب به عنوان یک لایه زیرین سخت، که در زیر پوشش کاغذ یا مقوای ضخیم استفاده می شود، و سپس با یک پوشش سطحی مناسب پوشانده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر رطوبت مانع اکسیژن	- -	- -
کاربردها	پوشش‌های مانع کاربرد پوشش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 175.320 FDA 21 CFR 177.1630 اروپا شماره 10/2011	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سفید شیری	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	1.7	-	-
کشش سطحی	42 mN/m	42.0 dyne/cm	-
تشکیل فیلم	14 C°	57.2 F°	-
محتوای جامد	51 %	-	-
چگالی	1.650 g/cm³ 1.270 g/cm³	- - -	- - -
نوع امولسیون	آنیون	-	-
ویسکوزیته	17 mPa·s	17.0 cP	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ انتقال اکسیژن	11 cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
آستانه دوخت حرارتی	123 C°	253.4 F°	-
حداکثر مقاومت دوخت حرارتی	1.0 N/cm	0.571 lb/in	-
ضریب اصطکاک	0.35	-	ASTM D1894
نرخ انتقال بخار آب	11 g/m²/24 hr	0.7095 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	6 month	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.