Diofan® P 520

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	PVDC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Diofan® P 520 یک دیسپرسیون تک جزئی و پایه آبی از یک کوپلیمر پلی وینیلیدین کلراید (PVDC) است. عاری از آثار حلال، آلکیل فنول اتوکسیلات ها یا هر ماده سمی دیگری است. با توجه به نفوذپذیری کم اکسیژن و بخار آب همراه با جذب آب کم، Diofan® P 520 یک کوپلیمر محافظ برجسته است که در طیف گسترده ای از فرمولاسیون ها که مختص نیازهای استفاده نهایی هستند، استفاده می شود. این ماده برای چسبیدن به فلز و انعطاف پذیر ماندن در هنگام قرار گرفتن در معرض طیف گسترده ای از دماهای استفاده نهایی در طول زمان توسعه یافته است. این امر آن را به یک بایندر ایده آل برای رنگ ها و پوشش های فرموله شده تک جزئی، خشک شونده در هوا و پایه آبی تبدیل می کند که در آن حفاظت طولانی مدت از زیرلایه هدف قرار می گیرد. Diofan® P 520 همچنین مقاومت شیمیایی عالی و خواص مقاوم در برابر شعله را ارائه می دهد. کاربردهای معمول عبارتند از: پرایمرها و پوشش های مقاوم در برابر خوردگی برای حفاظت از فولاد صنعتی و سنگین پرایمرهای خودرو و پوشش های زیر بدنه محصولات تبدیل کننده زنگ پوشش های محافظ و آب بندی پوشش های مقاوم در برابر شعله الیاف و پوشش های نساجی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	VOC پایین	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	غیر سمی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت در برابر شعله مانع اکسیژن	- -	- -
کاربردها	پوشش محافظ کاربرد پوشش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) اروپا شماره 10/2011	- -	- -
شکل ظاهری	سفید شیری	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	1.5	-	-
کشش سطحی	45 mN/m	45.0 dyne/cm	-
خاصیت تشکیل فیلم	10 C°	50.0 F°	-
محتوای جامد	56 %	-	-
چگالی	1.260 g/cm³	-	-
نوع امولسیون	آنیون	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	8 month	-	-
نامشخص		-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 14.0	F° 57.2	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.