Diofan® P 530

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	PVDC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Diofan® P 530 یک دیسپرسیون تک جزئی و مبتنی بر آب از یک کوپلیمر پلی وینیلیدین کلراید (PVDC) است. این ماده فاقد آثار حلال، آلکیل فنل اتوکسیلات یا هر ماده سمی دیگری است. این ماده برای چسبیدن به فلز و انعطاف پذیر ماندن در هنگام قرار گرفتن در معرض طیف گسترده ای از دماهای استفاده نهایی در طول زمان توسعه یافته است. این امر آن را به یک چسب ایده آل برای رنگ ها و پوشش های فرموله شده تک جزئی، خشک شونده در هوا و مبتنی بر آب تبدیل می کند که در آن حفاظت طولانی مدت از بستر هدف قرار می گیرد. Diofan® P 530 همچنین مقاومت شیمیایی و خواص مقاوم در برابر شعله عالی را ارائه می دهد. کاربردهای معمولی عبارتند از: پرایمرها و پوشش های مقاوم در برابر خوردگی برای حفاظت از فولاد صنعتی و سنگین، پرایمرهای خودرو و پوشش های زیر بدنه، محصولات تبدیل کننده زنگ زدگی، پوشش های سد و آب بندی، پوشش های مقاوم در برابر شعله، الیاف و پوشش های نساجی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	VOC پایین	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	غیر سمی	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت در برابر شعله مانع اکسیژن	- -	
کاربردها	پوشش محافظ کاربرد پوشش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) اروپا شماره 10/2011	- -	- -
شکل ظاهری	سفید شیری	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	1.7	-	-
کشش سطحی	40 mN/m	40.0 dyne/cm	-
تشکیل فیلم	9 C°	48.2 F°	-
محتوای جامد	57 %	-	-
چگالی	1.280 g/cm³	-	-
نوع امولسیون	آنیون	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای	12 month	-	-
نامشخص		-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 13.0	F° 55.4	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.