WeatherPro™ SG

تولیدکننده	Spartech Plastics	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WeatherPro™ SG یک ورق ترموپلاستیک سخت و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش است. WeatherPro™ SG با ترکیب یک سطح منحصر به فرد و اختصاصی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش با انعطاف پذیری و مقاومت در برابر ضربه بالای ABS، برای ترموفرمینگ و ساخت در کاربردهای سفارشی علامت ایده آل است. ویژگی ها و مزایا: اجزای علامت (SAM) و تاییدیه UL برای کاربردهای سطح علامت یا بدنه علامت محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش در یک یا هر دو سطح، برای پایداری نور داخلی و بازتاب نور یکنواخت به سمت بیرون تعادل عالی خواص: مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، چقرمگی و سهولت ساخت قابل اتصال با سیمان حلال موجود در رنگ های استاندارد سیاه و سفید؛ رنگ دوگانه سیاه در یک سطح/سفید در یک سطح رنگ های سفارشی در صورت درخواست موجود است

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	سختی، بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	چکش‌خواری	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نمایش‌های تزئینی	-	-
	نمایش‌ها	-	-
	نمایشگر الکترونیکی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	41	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2140 MPa	310381.32 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	210 J/m	3.93 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه	32.5 J	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	87.8 C°	190.04 F°	ASTM D648

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت Gardner	90	-	ASTM D523

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.