WeatherPro™ Plexiglas® DR®/ABS

تولیدکننده	Spartech Plastics	**دسته بندی**	ABS+Acrylic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اولین پلاستیک از سری Weather Pro شرکت Spartech، آلیاژ پلاستیکی است که از طریق هم‌اکستروژن Plexiglas DR/ABS ایجاد شده و مقاومت در برابر آب و هوا، زیبایی‌شناسی و براقیت اکریلیک را با چقرمگی ABS با ضربه بالا ترکیب می‌کند. مقاوم‌ترین کامپوزیت اکریلیک/ABS موجود، که در قطعات بدنه خودروهای خدمات شهری، لوازم بهداشتی، کایاک‌ها و سایر کاربردهای تفریحی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E139482-222843	-	-
ویژگی‌ها	نکته برجسته مقاومت خوب در برابر آب و هوا سختی خوب ظاهر خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	تجهیزات ورزش‌های آبی کاربرد در زمینه خودرو کالاهای ورزشی محصولات حمام	- - - -	- - - -
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	99	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D638
استحکام کششی	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	71.0 MPa	10297.7 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256
	240 J/m	4.5 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه		-	ASTM D3029
	0.904 J	-	ASTM D3029
	2.26 J	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	82.2 C°	179.96 F°	ASTM D648

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	99	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.