WeatherPro™ S

تولیدکننده	Spartech Plastics	**دسته بندی**	ABS+Acrylic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WeatherProS یک ورق ABS با پوشش اکریلیک است که می تواند به صورت کامپوزیت دو یا سه لایه تولید شود. اکریلیک، که می تواند با رنگ های متالیک و کرومای بالا رنگدانه شود، براقیت بسیار بالایی را با عمق تصویر فوق العاده ایجاد می کند. WeatherProS به عنوان جایگزینی برای فایبرگلاس و فلز رنگ شده در بخش های بازار چمن و باغ، وسایل نقلیه تفریحی و کاربردی هدف قرار گرفته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	الکتروپوشش	-	-
	نکته برجسته	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	تجهیزات چمن و باغ	-	-
	جایگزینی فلز	-	-
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	99	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1790 MPa	259618.02 psi	ASTM D638
استحکام کششی	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	71.0 MPa	10297.7 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	240 J/m	4.5 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه	27.1 J	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	82.2 C°	179.96 F°	ASTM D648

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	HB	-	UL 94

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	90	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.