WeatherPro™ Centrex®/ABS SP-6710

تولیدکننده	Spartech Plastics	**دسته بندی**	ASA+AES
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

SP-6710 یک فرمولاسیون منحصر به فرد از کو-اکستروژن یا تری-اکستروژن ترپلیمر Centrex® ASA/AES 833 بر روی ABS با ضربه بالا است. این محصول برای ارائه براقیت بسیار بالا و ظاهر سطحی عالی، با حفظ برتر رنگ و استحکام ضربه در طول قرار گرفتن در معرض فضای باز طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	ترپلیمر	-	-
	ظاهر خوب	-	-
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2210 MPa	320533.98 psi	ASTM D638
استحکام کششی	33.1 MPa	4800.76 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2210 MPa	320533.98 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	85 J/m	1.59 ft·lb/in	ASTM D256
	370 J/m	6.93 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه		-	ASTM D3029
	1.58 J	-	ASTM D3029
	2.49 J	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	87.8 C°	190.04 F°	ASTM D648

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	85	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.