Durez® 33304

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین فنولی Durez 33304 یک رزین بدون حلال و محلول در آب است. رزین Durez 33304 استحکام، چسبندگی و قابلیت مرطوب شدن فوق‌العاده‌ای را برای زیرلایه‌های آلی و غیر آلی فراهم می‌کند. این رزین منحصر به فرد محلول در آب استحکام قابل مقایسه یا برتری نسبت به سیستم‌های مبتنی بر حلال ارائه می‌دهد. هنگام استفاده در کامپوزیت‌های الیاف شیشه یا کربن، Durez 33304 استحکام عالی کامپوزیت و بین لایه‌ای را فراهم می‌کند. در کاربردهای سایشی، Durez 33304 استحکام برتری به گریت‌های غیر آلی و زیرلایه‌های پشتیبانی می‌دهد. طراحی شده برای چسبندگی در هر دو زیرلایه طبیعی و مصنوعی، Durez 33304 چسبندگی عالی به الیاف شیشه، الیاف کربن، نایلون، پلی‌استر، کِولار، پنبه و زیرلایه‌های مبتنی بر کاغذ دارد. Durez 33304 مشکل سیستم‌های آب معمولی را در توانایی مرطوب کردن و پوشش زیرلایه‌های مصنوعی از بین می‌برد. این رزین در توانایی خود برای پوشش یکنواخت زیرلایه‌های مصنوعی مانند پلی‌استر، نایلون و کِولار معادل سیستم‌های مبتنی بر حلال است. کاربردهای Durez 33304 شامل: لامینت‌های الیاف شیشه، لامینت‌های الیاف کربن، ساینده‌های پوشش‌دار، اشباع‌کننده‌های کاغذ، کامپوزیت‌های کربنی، پوشش‌ها. Durez 33304 یک رزین محلول در آب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	استحکام بالا	-	-
	محلول در آب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	ترکیب	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	پوشش‌های کاغذی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	9.0	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیرفرار	% 74	-	Internal Method
تحمل آب	% 350	-	Internal Method
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 1250	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.