EXCELLEN® GMH CB1001

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite .North America, Inc	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با پردازش آسان (EPPE)، کاربردهای فوم: برای زیره کفش، کاربردهای فوم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی چرخه قالب‌گیری سریع مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب استحکام بالا	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فوم کفش‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.912 g/cm³	-	JIS K7112

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.20 g/10 min	-	JIS K6922-1
سختی دورومتر	48	-	JIS K7215

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	JIS K7113
ازدیاد طول کششی	830 %	-	JIS K7113
مدول خمشی	120 MPa	17404.56 psi	ASTM D747-70
استحکام ضربه کششی	900 kJ/m²	428.22 ft·lb/in²	ASTM D1822

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	100 C°	212.0 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.