Gallonprene® GP210-3506

تولیدکننده	Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Gallonprene®GP210-3506 یک محصول الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این محصول می تواند توسط اکستروژن، اکستروژن پروفیل یا قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین یا منطقه آسیا-اقیانوسیه در دسترس است. زمینه های کاربردی Gallonprene®GP210-3506 شامل اتصالات و شیلنگ های مهندسی/صنعتی می باشد. ویژگی ها عبارتند از: مطابق با استاندارد REACH، دارای گواهینامه ROHS، بدون هالوژن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون هالوژن	-	-
کاربردها	روکش‌گذاری اتصالات لوله پروفایل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	نیمه شفاف صیقل دادن سطح زبر	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری اکستروژن پروفایل قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.878 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	35	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نرخ تزریق	سریع	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.