# Gallonprene® GP410-4003

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited | **دسته بندی** | TPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Gallonprene®GP410-4003 یک محصول الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این محصول می‌تواند از طریق قالب‌گیری دمشی یا قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه‌های کاربرد Gallonprene®GP410-4003 شامل لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، کالاهای مصرفی و دسته‌ها است. ویژگی‌ها شامل: مطابقت با استاندارد REACH، گواهی ROHS، براقیت بالا، بدون هالوژن.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | نکته برجسته | - | - |
| | قابل اسپری | - | - |
| | بدون هالوژن | - | - |
| **کاربردها** | روکش‌گذاری | - | - |
| | کاربردهای دمش‌گیری | - | - |
| | دستگیره نرم | - | - |
| | اسباب‌بازی‌ها | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **انطباق با RoHS** | مطابقت با RoHS | - | - |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.948 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 32 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **سختی دورومتر** | 40 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 3.60 MPa | 522.14 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 450 % | - | ASTM D412 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای بخش عقب سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | C° | - | - |
| **دمای قالب** | C° | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ تزریق** | متوسط | - | - |
| **نامشخص** | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.