Gallonprene® GP540-8002(n)F

تولیدکننده	Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Gallonprene® GP540-8002(n)F یک محصول ترموپلاستیک الاستومر (TPE) است. می توان آن را با اکستروژن یا اکستروژن پروفیل پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای لاتین موجود است. کاربردهای Gallonprene® GP540-8002(n)F شامل شیلنگ/لوله و سیم و کابل است. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH سازگار با RoHS مقاوم در برابر شعله زیبایی شناسی خوب بدون هالوژن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله پایان سطح خوب بدون هالوژن الاستیسیته بالا	- - - -	- - - -
کاربردها			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پروفایل‌ها لوله‌کشی کاربردهای سیم و کابل	- - -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 to 180 °C	320.0 - 356.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۲ سیلندر	170 to 190 °C	338.0 - 374.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.