Gallonprene® GP550-6502

تولیدکننده	Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Gallonprene® GP550-6502 یک محصول ترموپلاستیک الاستومر (TPE) است. می توان آن را با اکستروژن یا اکستروژن پروفیل پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای لاتین موجود است. کاربرد معمولی: کاربردهای آب بندی. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH سازگار با RoHS زیبایی شناسی خوب بدون هالوژن قابل جوش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاوم در برابر میکروب	-	-
	قابل جوشکاری	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	120 to 140 °C	248.0 - 284.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	130 to 150 °C	266.0 - 302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	140 to 160 °C	284.0 - 320.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.