Gallonprene® GP550-6504

تولیدکننده	Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Gallonprene® GP550-6504 یک محصول ترموپلاستیک الاستومر (TPE) است. می توان آن را با اکستروژن یا اکستروژن پروفیل پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای لاتین موجود است. کاربرد معمولی: کاربردهای آب بندی. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH سازگار با RoHS زیبایی شناسی خوب بدون هالوژن قابل جوش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب بدون هالوژن مقاوم در برابر میکروب قابل جوشکاری	- - - -	- - - -
کاربردها	پروفایل‌ها مهر و موم‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	120 to 140 °C	248.0 - 284.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	130 to 150 °C	266.0 - 302.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	140 to 160 °C	284.0 - 320.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.