TPUCO® TPUE-E85

تولیدکننده	Taiwan PU Corporation	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPUCO® TPUE-E85 یک الاستومر پلی اورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی اصلی TPUCO® TPUE-E85: مقاوم در برابر سایش. کاربردهای معمول شامل: شلنگ/لوله نقاله ورق فیلم سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	نقاله‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	شلنگ	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	15.0 mg	-	-
تاب‌آوری ضربه	40 %	-	-
تنش کششی	MPa 5.39 MPa 8.83	- psi 781.75 psi 1280.69	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 30.4	psi 4409.16	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای آداپتور	195 C°	383.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 C°	347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.