# TPUCO® TPUE-E90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Taiwan PU Corporation | **دسته بندی** | TPU-Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TPUCO® TPUE-E90 یک الاستومر پلی اورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی اصلی TPUCO® TPUE-E90: مقاوم در برابر سایش. کاربردهای معمول شامل: شلنگ/لوله نقاله ورق فیلم سیم و کابل

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف) | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| **کاربردها** | نقاله‌ها | - | - |
| | فیلم | - | - |
| | شلنگ | - | - |
| | ورق | - | - |
| | لوله‌کشی | - | - |
| | کاربردهای سیم و کابل | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی دورومتر** | 90 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اتلاف سایش** | 10.0 mg | - | - |
| **تاب‌آوری ضربه** | 35 % | - | - |
| **تنش کششی** | | - | ASTM D412 |
| | MPa 5.88 | psi 852.82 | - |
| | MPa 10.8 | psi 1566.41 | - |
| **استحکام کششی** | MPa 34.3 | psi 4974.8 | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 800 % | - | ASTM D412 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | 185 C° | 365.0 F° | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | 190 C° | 374.0 F° | - |
| **دمای منطقه ۵ سیلندر** | 195 C° | 383.0 F° | - |
| **دمای آداپتور** | 200 C° | 392.0 F° | - |
| **دمای دای (قالب خروجی)** | 180 C° | 356.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.