# TPUCO® TPUE-E98

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Taiwan PU Corporation | **دسته بندی** | TPU-Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TPUCO® TPUE-E98 یک الاستومر پلی اورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی اصلی TPUCO® TPUE-E98: مقاوم در برابر سایش. کاربردهای معمول شامل: شلنگ/لوله نقاله ورق فیلم سیم و کابل

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف) | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| **کاربردها** | نقاله‌ها | - | - |
| | فیلم | - | - |
| | شلنگ | - | - |
| | ورق | - | - |
| | لوله‌کشی | - | - |
| | کاربردهای سیم و کابل | - | |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی دورومتر** | 98 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اتلاف سایش** | mg 5.0 | - | - |
| **تاب‌آوری ضربه** | % 26 | - | - |
| **تنش کششی** | MPa 11.8<br>MPa 24.5 | -<br>psi 1711.45<br>psi 3553.43 | ASTM D412<br>-<br>- |
| **استحکام کششی** | MPa 41.2 | psi 5975.57 | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 650 | - | ASTM D412 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | C° 195 | F° 383.0 | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | C° 200 | F° 392.0 | - |
| **دمای منطقه ۵ سیلندر** | C° 205 | F° 401.0 | - |
| **دمای آداپتور** | C° 215 | F° 419.0 | - |
| **دمای دای (قالب خروجی)** | C° 195 | F° 383.0 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.