TPUCO® TPUE-EH80

تولیدکننده	Taiwan PU Corporation	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPUCO® TPUE-EH80 یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی اتر) (TPU-پلی اتر) است. در آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن موجود است. ویژگی اصلی TPUCO® TPUE-EH80: مقاوم در برابر سایش. کاربردهای معمول عبارتند از: شیلنگ/لوله، نوار نقاله، فیلم، ورق، سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاوم در برابر هیدرولیز	-	-
کاربردها	نقاله‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	شلنگ	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	20.0 mg	-	-
تاب‌آوری ضربه	50 %	-	-
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 5.39	psi 781.75	-
	MPa 7.85	psi 1138.55	-
استحکام کششی	MPa 22.6	psi 3277.86	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	175 C°	347.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای آداپتور	185 C°	365.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	185 C°	365.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.