TPUCO® TPUE-UE85

تولیدکننده	Taiwan PU Corporation	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPUCO® TPUE-UE85 یک الاستومر پلی اورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی اصلی TPUCO® TPUE-UE85: مقاوم در برابر سایش. کاربردهای معمول شامل: شلنگ/لوله نقاله ورق فیلم سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	نقاله‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	شلنگ	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	mg 14.0	-	-
تاب‌آوری ضربه	% 36	-	-
تنش کششی	MPa 4.90 MPa 8.34	- psi 710.69 psi 1209.62	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 28.4	psi 4119.08	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 850	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 165	F° 329.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای آداپتور	C° 175	F° 347.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 195	F° 383.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.