TPUCO® TPUI-E85

تولیدکننده	Taiwan PU Corporation	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPUCO® TPUI-E85 یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم TPUCO® TPUI-E85 عبارتند از: مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر مواد شیمیایی. کاربردهای معمول عبارتند از: کالاهای مصرفی، کالاهای ورزشی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	کفش‌ها O-ringها کالاهای ورزشی چرخ‌ها	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	35.0 mg	-	-
تاب‌آوری ضربه	40 %	-	-
تنش کششی	MPa 6.86 MPa 10.8	- psi 994.96 psi 1566.41	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 35.3	psi 5119.84	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	175 C°	347.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای آداپتور	190 C°	374.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	190 C°	374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.