TPUCO® TPUI-L90

تولیدکننده	Taiwan PU Corporation	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPUCO® TPUI-L90 یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی اتر) (TPU-پلی اتر) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم TPUCO® TPUI-L90 عبارتند از: شفافیت مقاوم در برابر دمای پایین مقاوم در برابر سایش کاربردهای معمول عبارتند از: کالاهای مصرفی کالاهای ورزشی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاوم در برابر هیدرولیز	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	کفش‌ها	-	-
	O-ringها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	چرخ‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	mg 15.0	-	-
تاب‌آوری ضربه	% 40	-	-
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 8.83	psi 1280.69	-
	MPa 14.7	psi 2132.06	-
استحکام کششی	MPa 39.2	psi 5685.49	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 650	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 185	F° 365.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 190	F° 374.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 195	F° 383.0	-
دمای آداپتور	C° 200	F° 392.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 200	F° 392.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.