TPUCO® TPUI-T64D

تولیدکننده	Taiwan PU Corporation	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPUCO® TPUI-T64D یک الاستومر پلی اورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده برای قالب‌گیری تزریقی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی‌های مهم TPUCO® TPUI-T64D عبارتند از: وضوح، مقاوم در برابر دماهای پایین، مقاوم در برابر سایش. کاربردهای معمول شامل: کالاهای مصرفی، کالاهای ورزشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاوم در برابر هیدرولیز	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	کفش‌ها	-	-
	O-ringها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	چرخ‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	12.0 mg	-	-
تاب‌آوری ضربه	25 %	-	-
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 19.6	psi 2842.74	-
	MPa 29.9	psi 4336.64	-
استحکام کششی	MPa 41.2	psi 5975.57	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	450 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	205 C°	401.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	210 C°	410.0 F°	-
دمای آداپتور	215 C°	419.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	215 C°	419.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.