NILFLEX® SH A90 MC009

تولیدکننده	.Taro Plast S.p.A	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومر SEBS جزء اصلی این ترکیبات TPE-S (ترموپلاستیک الاستومر استایرنی) است. این ترکیبات مقاومت بالایی در برابر UV و اوزون نشان می‌دهند. Nilflex SH کاملاً قابل بازیافت است و می‌تواند در درجات استاندارد و در درجات سفارشی تولید شود. در درجات طبیعی، سیاه و رنگی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاوم در برابر اوزون مواد قابل بازیافت	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	28 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	90	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	3.65 MPa	529.39 psi	-
	4.90 MPa	710.69 psi	-
استحکام کششی	9.20 MPa	1334.35 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	650 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	44.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	52 %	-	-
	82 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	160 to 230 °C	320.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.