ECP 2310

تولیدکننده	TBA Electro Conductive Products Ltd.	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری جدید ECP 2000 از پلیمرهای استاتیک دیسپیتو به طور خاص برای محیط های اتاق تمیز فرموله شده اند که در آن ها خروج گاز کم، ذرات کم، آلودگی و قابلیت شستشو مورد نیاز است. این ترکیبات را می توان رنگ آمیزی کرد. این مواد به طور دائم رسانا هستند و می توانند در تجهیزات معمولی فرآوری شوند. این محصولات مستقل از رطوبت، قابل شستشو با آب و قابل استفاده مجدد هستند. کاربردهایی که به طور ایده آل برای این ترکیبات مناسب هستند و به صورت تجاری در محل مشتری استفاده می شوند عبارتند از: بسته بندی قطعات الکترونیکی، بسته بندی دستگاه های پزشکی، حامل های در حال پردازش، دستگاه های ثابت کننده، ریل های تراشه، لوله های خلاء و قطعات ماشین های اداری. به دلیل انعطاف پذیری، آلیاژهای مبتنی بر پلی یورتان ترموپلاستیک (TPU) نیز به عنوان مواد اتاق تمیز دیواره نرم، بسته بندی انعطاف پذیر، شیلنگ و لوله، کفپوش و زیراندازهای میز و سایر کاربردهای انعطاف پذیر اتاق تمیز مفید هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رسانا	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مستقل از رطوبت	-	-
کاربردها	تجهیزات تجاری	-	-
	بسته‌بندی پزشکی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی لوله‌کشی	- -	- -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1300 MPa	188549.4 psi	-
تنش کششی	23.0 MPa	3335.87 psi	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+10 ohms	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.