# TES J-4/35 NAT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Techmer Engineered Solutions | **دسته بندی** | Nylon 612 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TES J-4/35 NAT یک محصول پلی آمید 612 (نایلون 612) است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: مطابق با rohs.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.34 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.27 % | - | ASTM D955 |
| **جذب آب** | 0.20 % | - | ASTM D570 |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **مدول کششی** | 8830 MPa | 1280685.54 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 172 MPa | 24946.54 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 2.5 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 8340 MPa | 1209616.92 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 248 MPa | 35969.42 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 80 J/m | 1.5 ft·lb/in | ASTM D256 |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 216 C° | 420.8 F° | ASTM D648 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.