# TES J-1305/40 NAT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Techmer Engineered Solutions | **دسته بندی** | PPS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TES J-1305/40 NAT یک محصول پلی فنیلن سولفید (PPS) است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مطابق با RoHS.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.67 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.10 to 0.20 % | - | ASTM D955 |
| **جذب آب** | 0.020 % | - | ASTM D570 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 159 MPa | 23061.04 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 3.0 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 13800 MPa | 2001524.4 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 221 MPa | 32053.4 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 85 J/m | 1.59 ft·lb/in | ASTM D256 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | | - | UL 94 |
| | V-0 | - | - |
| | V-0 | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | 163 C° | 325.4 F° | - |
| **زمان خشک کردن** | 4.0 hr | - | - |
| **دمای بخش عقب سیلندر** | 288 to 304 °C | 550.4 - 579.2 F° | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | 316 to 343 °C | 600.8 - 649.4 F° | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | 310 to 332 °C | 590.0 - 629.6 F° | - |
| **دمای نازل** | 316 to 332 °C | 600.8 - 629.6 F° | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 324 to 338 °C | 615.2 - 640.4 F° | - |
| **دمای قالب** | 129 to 163 °C | 264.2 - 325.4 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.