

ARBOFILL® ARBOFILL

CA	دسته بندی	TECNARO GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ترموپلاستیک‌های حاصل از منابع تجدیدپذیر برای فرآوری پلاستیک. گرانول‌های ما ARBOFORM®، ARBOBLEND® و ARBOFILL® را می‌توان با قالب‌گیری تزریقی، اکستروژن، کلندرینگ، قالب‌گیری بادی، کشش عمیق یا پرس به قطعات قالب‌گیری شده، محصول نیمه‌تمام، ورقه‌ها، فیلم‌ها یا پروفیل‌ها فرآوری کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر کم تا هیچ بوی محتوای منبع تجدیدپذیر	- - -	- - -
کاربردها	کالا‌های خانگی پروفایل‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری چرخ دنده اکستروژن قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری فشاری	- - - - -	- - - - -

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 397404.12	MPa 2740	مدول کششی
ISO 527-2	-	-	تنش کششی
-	psi 4046.56	MPa 27.9	
-	psi 3872.51	MPa 26.7	
ISO 527-2	-	-	کرنش کششی
-	-	% 3.6	
-	-	% 4.5	
ISO 179	ft·lb/in ² 4.76	kJ/m ² 10	استحکام ضربه Charpy شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.