Multilon® TN-7000F

تولیدکننده	TEIJIN LIMITED	**دسته بندی**	PC+ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

آلیاژ پلیمری PC/ABS، سری مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E98529-253694 E244324-101599330	- -	- -
ویژگی‌ها	بدون برم ماده مقاوم در برابر شعله سختی بالا	- - -	- - -
کاربردها	تجهیزات تجاری تجهیزات اتوماسیون اداری	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.22 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	Internal Method
	0.40 to 0.60 %	-	-
	0.40 to 0.60 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی		-	ISO 527-2/50
	63.0 MPa	9137.39 psi	-
	46.0 MPa	6671.75 psi	-
کرنش کششی		-	ISO 527-2/50
	2.0 %	-	-
	20 %	-	-
مدول خمشی	3200 MPa	464121.6 psi	ISO 178
تنش خمشی	96.0 MPa	13923.65 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	94.0 C°	201.2 F°	ISO 75-2/B
	84.0 C°	183.2 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	97.0 C°	206.6 F°	ISO 306/B50
CLTE			ISO 11359-2
			-
			-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	6.0E-5 cm/cm/°C	-	
	7.0E-5 cm/cm/°C	-	

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+16 ohms	-	IEC 60093
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-0	-	-
	5VB	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.