Yuyao PA 055ZR8

تولیدکننده	Yuyao Tenglong Plastics Co., Ltd.	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Yuyao PA 055ZR8 یک محصول کوپلیمر پلی آمید 66/6 (نایلون 66/6) است. این محصول می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی فرآوری شود و در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Yuyao PA 055ZR8 شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، لوازم خانگی، خودرو، مبلمان و کاربردهای صنعتی است.
ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر ضربه، اصلاح شده برای ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
	تغییر یافته ضربه‌ای	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	چرخ دنده‌ها	-	-
	مبلمان	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	ابزارهای برق/دیگر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای ورزشی کلیدها	- -	
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	150 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	89.0 MPa	12908.38 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار (سطحی)	17.0 kJ/m²	8.09 ft·lb/in²	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	85.0 to 90.0 °C	185.0 - 194.0 F°	-
زمان خشک کردن	6.0 to 8.0 hr	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	235 to 265 °C	455.0 - 509.0 F°	-
دمای قالب	60.0 to 90.0 °C	140.0 - 194.0 F°	-
فشار تزریق	60.0 to 100 MPa	8702.28 - 14503.8 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.