Yuyao PP TL801

تولیدکننده	Yuyao Tenglong .Plastics Co., Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Yuyao PP TL801 یک محصول پلی پروپیلن است. این محصول می تواند توسط قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Yuyao PP TL801 شامل درپوش/سرپوش/بست، کاربردهای پوششی، دستگیره ها و لوله کشی/لوله/آب آشامیدنی است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه اشتعال، مقاومت در برابر آب و هوا خوب، مقاوم در برابر حرارت، اصلاح شده در برابر ضربه، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	تغییر یافته ضربه‌ای	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	پوشش‌های محافظ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 0.80 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	800 MPa	116030.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار (سطحی)	17.0 kJ/m²	8.09 ft·lb/in²	ASTM D256

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر پیری	750	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	90.0 to 95.0 °C	194.0 - 203.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 3.0 hr	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	195 to 225 °C	383.0 - 437.0 F°	-
دمای قالب	45.0 to 80.0 °C	113.0 - 176.0 F°	-
فشار تزریق	60.0 to 90.0 MPa	8702.28 - 13053.42 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.